NATURHAUS Lasure transparente/couvrante

Information produit: Les NATURHAUS *Lasures* produisent une couche de surface protectrice transparente ou couvrante en intérieur et à l'extérieur. Avec des épaisseurs de couche dépassant 80 µm on obtient une résistance remarquable contre les intempéries. Cette épaisseur globale de la couche séchée **doit** être atteinte pour les pièces structurelles. Les surfaces de NATURHAUS *Lasures transparentes ou couvrantes* propres peuvent être rénovées par application sans polissage préliminaire. Les surfaces sont résistantes à la salive et à la sueur conformément à l'ancienne norme DIN 53160 et sont conformes à la norme DIN EN 71-3 pour la « sécurité pour jouets d'enfants » et répondent aux exigences de l'institut pour la technique des fenêtres de Rosenheim.

Composition: Standolie de l'huile de lin et de l'huile de bois, ester résinique de colophane, huile d'orange distillée, des siccatifs sans plomb (acides gras ramifiés, mélange de sels de calcium, cobalt et zirconium) comprenant moins de 0,1 % d'acide gras de cobalt. Les vernis colorés comprennent en plus des pigments minéraux et des pigments terreux dans des proportions variables.

Traitement précédent: NATURHAUS *Imprégnation* (*article n° 00200*), NATURHAUS *Imprégnation anti-bleu* (*article n° 00208*), NATURHAUS *Bouche-pore* (*article n° 0450*),

Coloration: Les NATURHAUS *Lasures* sont disponible en plusieurs couleurs qui peuvent être mélangées entre-elles (voir cartes des couleurs). Les matières premières sont des terres naturelles et des pigments minéraux. Des charges différentes des mêmes tons de couleur pourraient conséquemment présenter dans des cas exceptionnels des déviations de couleur. **Attention :** *la lasure naturel blanc* couvrant tend au jaunissement à l'obscurité en l'absence de lumière du jour !

Mode d'emploi: Appliquer NATURHAUS *Lasure transparente ou couvrante* non-dilué, après l'avoir bien remué, au pinceau, au pistolet ou au rouleau. Dans le cas d'une application au pistolet filtrer dans un tamis fin. Afin de réaliser une protection suffisante contre les ultraviolets on doit appliquer à l'extérieur une première couche complète de *vernis à bois pigmenté* NATURHAUS. **NATURHAUS *Lasure incoloré (article n° 03000)* n'est donc pas convenable pour le premier traitement à l'extérieur**. On doit appliquer les couleurs couvrantes au moins deux fois, les couleurs transparentes au moins trois fois. Si on utilise une technique de vaporisation à chaud appropriée (p. ex. mk-Airtherm), une application double suffit. Respecter les temps de séchage avant chaque application, et le cas échéant procéder à un polissage intermédiaire à une granulation de 220. L'épaisseur de couche de vernis séché doit dépasser 80 µm. La teneur en humidité du bois ne doit pas dépasser 15 %. Nettoyer les outils de travail au NATURHAUS *huile d'orange raffinée (article n° 0500)*. Procéder à un touche d'essai avant chaque application sur une surface inconnue. Il revient à l'utilisateur de procéder régulièrement au contrôle et à la rénovation de l'enduit.

Temps de séchage: env 6 -12 h en extérieur selon le temps.

Propriétés physiques: Densité 0,90 - 0,97 g/ml, viscosité 17 - 25 s (ISO 2431, 4 mm).

Pouvoir couvrant: par couche 10-16 m²/l (correspondant à 60 - 90 g/m²) selon la nature de la surface et de l'application.

Stockage: Peut être stockée pendant 2 ans au moins en emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri du gel.

Informations Réglementaires: La préparation est classée **"inflammable (R10)"** selon la directive 1999/45/CEE modifiée et adaptée.

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuelle. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version 002 / May 2004)

NATURHAUS Lasure transparente/couvrante

Précautions d'emploi et de manipulation: Les chiffons imbibés de produit peuvent, en cas d'insuffisance d'aération, **s'auto-enflammer** en raison de l'oxydation durant le temps de séchage. De fait, toujours laisser sécher complètement les chiffons à l'air libre ou conserver les plusieurs jours dans un récipient en matière plastique rempli d'eau. Des chiffons avec des résidus durcis peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou être incinérés. Durant l'application et le séchage bien aérer les espaces intérieurs et tenir les sources de feu éloignées. Ne pas utiliser dans des cabines de pistolage ou devant des bouches de captage où on traite des laques conventionnelles. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité.

Réf. Article: 03000 - 03570

Conditionnement:

750 ml fer blanc	2,5 l fer blanc	10 l fer blanc	25 l fer blanc

Ce prospectus a seulement une fonction consultative et est basé sur des recherches récentes conformément à l'état technique actuelle. Des poursuites judiciaires ne peuvent en aucun cas découler de ce document. (Version 002 / May 2004)